

TECHNICKÝ LIST

Nájezd na obrubník 50 - pryžový

Název produktu	Gumový nájezd 50 mm
Číslo pasu produktu	Nº 471
Rozměry	500 × 325 × 52 mm
Režim vulkanizace	150 °C / 40 minut

Technické parametry

Pořadí	Název parametru	Hodnota
1	Pevnost v tahu	min. 18,0 MPa
2	Tažnost při přetržení	min. 160 %
3	Tvrdost	75 ShA (± 5)
4	Změna tvrdosti při stárnutí na vzduchu při (100 ± 1) °C po dobu (24 ± 2) hod.	min. +2 ShA
5	Maximální přípustné zatížení	40 000 kg
6	Relativní trvalá deformace na vzduchu při stlačení (25 ± 5) % při (100 ± 1) °C po dobu (24 ± 2) hod.	max. 42 %
7	Změna tažnosti při přetržení po stárnutí na vzduchu při (100 ± 1) °C po dobu (24 ± 2) hod.	-15,8 %

Složení a vlastnosti materiálu

- Gumová směs je vyrobena ze **styren-butadienového kaučuku** vyztuženého **polyamidovou šňůrou**.
- Přídavek speciálních látek zvyšuje **pevnost, odolnost proti nárazům a odolnost proti opotřebení**.
- Nájezdy **nereagují na vlhkost**, sluneční záření, náhlé změny teploty ani jiné vnější vlivy.
- Bezpečně se upevňují k povrchu**.



VMbal s.r.o., IČ: 27774821, DIČ: CZ27774821
Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, Czech Republic
Tel: +420 596 110 091, +420 739 074 074
www.vmbal.cz